

# CEKOL BETON B-20

## Uniwersalna mieszanka betonowa



### ZASTOSOWANIE

Uniwersalna zaprawa przeznaczona do wykonywania cementowych podkładów na warstwie oddzielającej lub związanej z podłożem, elementów betonowych oraz napraw niekonstrukcyjnych betonu. Możliwość stosowania w systemie ogrzewania podłogowego.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kruche fragmenty podłoża oraz luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń. Warstwa betonu nie może być wykonywana na podłożu przemrożonym.

### WŁAŚCIWOŚCI

Klasa wytrzymałości na ściskanie C16/20.  
Do wykonywania prac wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
Mrozoodporny i wodoodporny.  
Grubość ziarna do 3 mm.

### WYKONANIE

**GRUNTOWANIE:** Podłoże należy zwilżyć wodą lub zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.  
**PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:** Zaprawę należy przygotować wsypując zawartość opakowania 25 kg do 2,5 - 3,0 l wody i dokładnie wymieszać. Odczekać ok. 1 minuty i zamieszać ponownie.  
**NAKLADANIE:** Zaprawę nanosić na podłoże za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy. Grubość warstwy 25-100 mm. Zaprawa zachowuje swoje właściwości przez ok. 60 minut. Wydajność: ok. 20 kg/m<sup>2</sup> na 1 cm grubości warstwy.  
Temperatura wykonywania prac: + 5 °C do +25 °C.  
**PIELĘGNACJA:** Po wstępnym związaniu zaprawy powierzchnię szczelnie przykryć folią lub delikatnie nawilżać wodą przez okres od 3 do 5 dni.  
**DALSZE PRACE:** Płytki można układać po około 24 godzinach (można skrócić czas pielęgnacji). Wykładziny podłogowe, parkiety, panele należy układać po całkowitym wyschnięciu zaprawy. Czas schnięcia: ~ 1,5 mm grubości warstwy na dobę.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

---

## DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania	EN 1504-3
Reakcja na ogień:	A1fl
Wytrzymałość na ściskanie:	R2
Przyczepność do betonu:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Zawartość jonów chlorkowych:	$\leq 0,05\%$
Kompatybilność cieplna część 1:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Absorbpcja kapilarna:	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{-0,5}$
Posiada	Atest higieniczny
Opakowanie 25kg:	EAN: 5906474032255
CN	32149000

---

## UWAGI

Klasa wytrzymałości C16/20  
Mrozo i wodoodporny  
Do wewnątrz i na zewnątrz