

CEKOL BETON B-30

Gotowa mieszanka betonowa



ZASTOSOWANIE

Gotowa mieszanka betonowa przeznaczona do wykonywania cementowych podkładów na warstwie oddzielającej lub związanej z podłożem, elementów betonowych oraz napraw niekonstrukcyjnych betonu. Nadaje się również do kotwienia słupków ogrodzeniowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kruche fragmenty podłoża oraz luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń. Warstwa betonu nie może być wykonywana na podłożu przemrożonym.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa wytrzymałości na ściskanie C25/30.
Możliwość stosowania w systemie ogrzewania podłogowego.
Do wykonywania prac wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Mrozoodporny i wodoodporny.
Grubość warstwy: 25-100 mm.
Grubość ziarna do 3 mm.

WYKONANIE

Gruntowanie. Podłoże należy zwilżyć wodą lub zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy przygotować wsypując zawartość opakowania 25 kg do 2,5 - 3,0 l wody i dokładnie wymieszać. Odczekać ok. 1 minuty i zamieszać ponownie.
Nakładanie. Zaprawę nanosić na podłoże za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy. Grubość warstwy 25-100 mm. Zaprawa zachowuje swoje właściwości przez ok. 60 minut. Wydajność: ~ 20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy. Temperatura wykonywania prac: + 5 oC do +25 oC.
Pielęgnacja. Po wstępnym związaniu zaprawy powierzchnię szczelnie przykryć folią lub delikatnie nawilżać wodą przez okres od 3 do 5 dni.
Dalsze prace. Płytki można układać po około 24 godzinach (można skrócić czas pielęgnacji). Wykładziny podłogowe, parkiety, panele należy układać po całkowitym wyschnięciu zaprawy. Czas schnięcia: ~ 1,5 mm grubości warstwy na dobę.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania	EN 1504-3
Reakcja na ogień:	A1fl
Wytrzymałość na ściskanie:	R2
Przyczepność do betonu:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Zawartość jonów chlorkowych:	$\leq 0,05\%$
Kompatybilność cieplna część 1:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Absorbacja kapilarna:	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{-0,5}$
Posiada	Atest higieniczny
Opakowanie 25kg:	EAN: 5906474034259
CN	32149000

UWAGI

Klasa wytrzymałości C25/30
Mrozo i wodoodporny
Do wewnątrz i na zewnątrz