

CEKOL MOZAIKA

Mosaikputz

- 40 verschiedene Farbtöne
- 2 Korngrößen
- super beständig gegen Beschädigungen



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund soll eben, sauber, fest und fettfrei sein. Emulsions-, Öl- und Lehmfarben sowie lose Sandkörner sind zu entfernen. Falls erforderlich ist der Untergrund mit Hilfe der Ausgleichsmasse CEKOL ZW-04 bzw. CEKOL ZW-05 auszugleichen. Frische Kalk-Zementputzschichten sowie Gipsputzschichten müssen ausgehärtet und trocken sein. Der Untergrund ist vor zu großer Feuchtigkeit (Durchsickern des Regenwassers, kapillarer Aufstieg vom Grundwasser) zu schützen. Sehr saugfähige Untergründe sind mit dem Grundiermittel CEKOL DL-80 zu grundieren, und anschließend mit CEKOL GS-83 oder CEKOL GB-87 im Farbton, der an die Farbe des Mosaikputzes angepasst ist, zu beschichten. Der Mosaikputz soll vor der Auftragung durchgerührt werden, um eine einheitliche Konsistenz zu erzeugen. Den besten Effekt erzielt man, wenn der Mosaikputz in einer ununterbrochenen Schicht auf den ebenen Untergrund aufgetragen wird. Falls die Arbeit unterbrochen werden muss, soll man mit dem Malerband eine für die Auftragung des Mosaikputzes vorgesehene Fläche abgrenzen.

EINSATZBEREICH

CEKOL Mosaik findet seine Anwendung besonders an stark beanspruchten Stellen, in Korridoren, Treppenhäusern, Büroräumen und in öffentlichen Bereichen. CEKOL Mosaik kann auch zur Beschichtung der Außenwände, insbesondere im Bereich des Sockels, Balkone und Geländer usw. verwendet werden.

VERARBEITUNG

Bei der Auftragung der Masse soll diese in der Kornstärke gut verteilt werden. CEKOL Mosaik darf auf die gefrorenen, feuchten, stark besonnten Untergründe sowie beim Regen, Nebel und starkem Wind nicht aufgetragen werden. Die Werkzeuge sollen unmittelbar nach der Beendigung der Arbeiten unter laufendem Wasser gereinigt werden.

EIGENSCHAFTEN

CEKOL Mosaik ist ein gebrauchsfertiger Putzmörtel auf Basis des wasserlöslichen Acrylharzes und farbiger Quarzzuschlagstoffe. Er dient zur manuellen Herstellung von Beschichtungen mit dekorativem und schützendem Charakter auf Untergründen aus Beton, Gips, auf traditionellen Kalk-Zementputzen, GK-Platten sowie auf den Armierugsschichten der Wärmedämmverbundsysteme sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

LAGERBEDINGUNGEN

Bitte in Originalverpackungen, in trockenen und verdunkelten Räumen, fern von Wärmequellen aufbewahren. Vor höheren Temperaturen und Frost schützen.

HINWEISE

1. Vor der Auftragung des Mosaikputzes den Untergrund mit dem Grundiermittel CEKOL GS-83 oder CEKOL GB-87 grundieren.
2. CEKOL Mosaik ist in 40 verschiedenen Farbtönen und zwei Korngrößen erhältlich.
3. Auf Wunsch können wir ein beliebiges Muster auf Grund der zur Verfügung stehenden Farben der Zuschlagstoffe herstellen.

TECHNISCHE DATEN

Erfüllt die Produkteigenschaften nach:	EN 1062-1: E5 S4
Körnung:	feinkörnig 0,8-1,2; grobkörnig 1,4-2,0
Verbrauch:	feinkörnig ca. 3kg/m ² ; grobkörnig ca. 5,5kg/m ²
Farben:	Farbtöne nach Farbmuster
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +25°C
Ansteifen:	ca. 24 Stunden (je nach der Temperatur und Feuchtigkeit kann es wesentliche Differenzen geben)
Vollständiges Aushärten:	ca. 14 Tage
Das Produkt besitzt:	Hygiene-Attest
Verpackung 15 kg feinkörnig:	EAN: 5906474970151
Verpackung 15 kg grobkörnig:	EAN: 5906474970151
