

# CEKOL Q-7 EXPRESS

## Schnell abbindender Fliesenkleber

- anfängliche gute Haftung
- Verkleben von der Wandoberseite möglich
- Verfugen nach 4 Stunden bei  $\geq 18^{\circ}$
- geeignet für Treppenhäuser und Korridore
- für typische und beheizbare Oberflächen



## KERAMIK GRES STEIN

### ANWENDUNG UND EIGENSCHAFTEN:

CEKOL Q-7 EXPRESS ist ein Zementklebemörtel (C) mit verbesserten technischen Parametern (2), schnell abbindend (F), mit reduziertem Fließverhalten (T) und verlängerter offener Zeit (E), C2FTE. Der Fliesenkleber kann zum Verkleben von Keramik-, Feinsteinzeug- und Steinfliesen auf Beton-, Ziegel-, Gasbetonuntergründen, Blähtonblöcken, Gipsplatten und -blöcken, Gipskartonplatten, gereiften Zementputzen, Zement-Kalkputzen und einschichtigen Gipsputzen eingesetzt werden. Durch kurze Abbindezeiten (ca. 4 h) können die Reparaturarbeiten schnell durchgeführt werden. CEKOL Q-7 EXPRESS wird für die schnelle Montage von kleinen und mittelgroßen Fliesen empfohlen. Durch reduziertes Fließverhalten können die Fliesen von der Wandoberseite montiert werden.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund soll sauber, kompakt und fettfrei sein, alle Emulsionsfarb- und Ölfarbbreite sowie lockere Sandkörner sind mit einem Spachtel oder einer groben Bürste zu entfernen.

### ZUBEREITUNG DES MÖRTELS

Den Mörtel durch Zugabe von 1 kg Pulver in 0,19-0,21 l Wasser (3,8-4,2 l Wasser je 20 kg Sack) zubereiten, anschließend mit einem Rührwerk bei langsamer Geschwindigkeit gründlich rühren, bis eine einheitliche Konsistenz erreicht ist. Ca. 3 Minuten abwarten und noch einmal gründlich rühren. Auf einmal so viel Mörtelmenge zubereiten, dass sie innerhalb von 30 Minuten verbraucht wird.

### AUFTRAGUNG DES KLEBERS

Den Kleber auf den vorbereiteten Untergrund mit einer Zahnkelle auftragen. Bei Oberflächen mit Fußbodenheizung muss die Fußbodenheizung vor dem Verlegen von Fliesen ausgeschaltet werden. Das Einschalten darf erst nach mindestens 7 Tagen nach dem Verlegen von Fliesen erfolgen. Bei stark saugenden Fliesen und Feinsteinzeugfliesen, die im Außenbereich eingesetzt werden, ist CEKOL Q-7 EXPRESS durchgehend auf den Untergrund sowie auf die Fliesenrückseite aufzutragen, was die Haftung erheblich verbessert. An Stellen, die dem Wasserabfluss ausgesetzt sind, ist ein Feuchtigkeitsschutz auszuführen.

**TECHNISCHE DATEN**

Erfüllt die Produkteigenschaften nach:	EN 12004:2007+A1 Zementfliesenkleber, für den Innen- und Außenbereich
Typ	C2FTE
Beständigkeit einer Verbindung ausgedrückt als: anfängliche Haftung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Beständigkeit einer Verbindung ausgedrückt als: frühe Haftung	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Beständigkeit einer Verbindung bei Konditionierung/thermischer Alterung ausgedrückt als: Haftung nach der thermischen Alterung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Beständigkeit einer Verbindung bei Wasser-/Feuchtigkeitseinfluss ausgedrückt als: Haftung nach dem Eintauchen in Wasser	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Beständigkeit einer Verbindung bei Einfrier-/Abtauzyklen ausgedrückt als: Haftung nach den Einfrier- und Abtauzyklen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Proportionen mischen	1 kg Mörtels in 0,19–0,21 l Wasser
Korrekturzeit für Fliesen	10 minut
Verbrauch pro 1 m <sup>2</sup> - bei Verwendung einer Zahnkelle mit 10 mm-Zähnen	ca. 2.7 kg
Schichtdicke	von 30 mm
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+ 5°C do + 25°C
Begehbarkeit und Verfugen	ca. 4 Stunden bei 18°C.
Das Produkt besitzt	Hygiene-Attest
Fließverhalten (T)	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Verlängerte offene Zeit (E)	Haftung: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ mindestens nach 10 min