

# CEKOL TD-01

## Dekorputz

- modernes Aussehen
- ideal glatt
- Herstellung von Strukturoberflächen



### □ **VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES**

Der Untergrund muss sauber, fest und fettfrei sein. Sämtliche Farbbelege und lose Sandkörner müssen entfernt werden. Der Untergrund ist mit dem Grundiermittel CEKOL GS-83 Kontakt mit Quarzsandgehalt, das eine raue Oberfläche bildet und die Haftung des Putzes verbessert, zu grundieren.

#### **EINSATZBEREICH**

CEKOL TD-01 ist ein innovativer Putz in Betonoptik. Dank diesem Putz lassen sich sowohl effektvolle glatte Oberflächen als auch unterschiedliche Strukturoberflächen, die dem Raum interessanten und einzigartigen Charakter verleihen, herstellen. Der Dekorputz CEKOL TD-01 passt sich perfekt in den Charakter moderner Innenräume ein.

### **VERARBEITUNG**

1 kg Trockenpulver in ca. 0,3 Liter Wasser einschütten und einrühren, bis eine einheitliche Masse entsteht. Anschließend 3 Minuten reifen lassen und noch einmal durchrühren. Der Dekorputz CEKOL TD-01 ist in zwei Schichten aufzutragen. Die erste 1-2 mm dicke Schicht glatt auftragen und abwarten bis die Abbindung der Putzschicht beginnt, d.h. der Putz ist noch an manchen Stellen feucht, aber beim Darüberwischen bleibt nichts an der Hand hängen. Die Auftragung der zweiten Schicht hängt davon ab, welcher Effekt erzielt werden soll.

I. Variante: glatter Beton – die zweite Schicht mit Hilfe einer Edelstahlkelle auftragen und vollständig anziehen lassen. Vor dem Glätten die Oberfläche mit Wasser besprühen und dann mit einer venezianischen Putzkelle bzw. Fassadenspachtel glätten (VORSICHT – schlechte Qualität der Fassadenspachtel kann zur Bildung von dunkleren Stellen führen).

II. Variante: Strukturbildung – die zweite Schicht mit der Stärke von ca. 1-2 mm auftragen. Zusätzliche Effekte auf der frisch aufgetragenen Putzschicht werden durch den Einsatz entsprechender Werkzeuge, wie z.B. Bürste, Reibbürste bzw. Malerrolle erzielt. Nach Ablauf von ca. 3 Stunden die Oberfläche mit Wasser besprühen und alle Unebenheiten mit der Kante der Fassadenspachtel beseitigen, bis der gewünschte Effekt erzielt wird. Nach Ablauf von ca. 24 Stunden die ganze Oberfläche mit dem Imprägnierungsmittel CEKOL PI-01 streichen, wodurch ein zusätzlicher dekorativer und schützender Effekt in Form einer glänzenden Oberfläche erzielt wird.

### **EIGENSCHAFTEN**

CEKOL TD-01 kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. CEKOL TD-01 ist eine Trockenmischung von organischen Bindemitteln, Zement und natürlichen Füllstoffen. Die Körnung beträgt bis zu 0,8 mm.

### **LAGERBEDINGUNGEN**

Bitte in trockenen Räumen, in Originalverpackungen aufbewahren.

### **HINWEISE**

Die fertige Putzoberfläche kann mit dem Imprägnierungsmittel CEKOL PI-01 geschützt werden.



## TECHNISCHE DATEN

Erfüllt die Produkteigenschaften nach:	EN 15824
Verarbeitungszeit:	ca. 0,5 Stunden
Verbrauch:	ca.3 kg/m <sup>2</sup>
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:	+5°C bis 25°C
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V2
Wasseraufnahme:	W2
Haftung:	≥ 0,3 MPa
Beständigkeit:	≥ 0,3 MPa
Das Produkt besitzt:	Hygiene-Attest
Verpackung 20 kg:	EAN: 5906474480209

---