

CEKOL WB-80

Wylewka betonowa

- Podkład podłogowy
- Pod płytki ceramiczne, parkiety i panele
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Zwiększona wytrzymałość
- Grubość warstwy 20-80 mm



MROZO I WODOODPORNĄ

ZASTOSOWANIE

CEKOL WB-80 jest materiałem przeznaczonym do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych. Może stanowić podkład pod wykładziny ceramiczne, parkiety, panele i wykładziny PVC.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pyły, bitumy, oleje). Oczyszczone, odkurzone podłoże należy zwilżyć wodą, a w przypadku słabego i silnie chłonnego podłoża, zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

Po związaniu zaprawa jest mrozo- i wodoodporna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych. Jest mieszanką cementu, odpowiednio dobranych kruszyw oraz dodatków modyfikujących. Maksymalna wielkość ziarna 4 mm.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody stosując proporcję ok. 0,6 litra wody na opakowanie (5 kg) i dokładnie wymieszać. Zaprawę nanieść na przygotowane podłoże tak jak tradycyjny jastrych cementowy o konsystencji półsuchej. Świeżą zaprawę wyrównać za pomocą łaty lub pacy. Po wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć na gładko. Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. W przypadku gęstnienia w tym czasie, należy ją ponownie wymieszać nie dolewając wody. W czasie wiązania chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i pielęgnować jak tradycyjny beton.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania	EN 13813 CT-C20-F5
Wydajność:	ok. 2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
Grubość warstwy	20 do 80 mm
Przydatność do ruchu pieszego:	około 48 godzin w temperaturze 18°C
Czas schnięcia:	około 1,5 mm grubości warstwy na dobę
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na zginanie:	F 5
Wytrzymałość na ściskanie:	C 20
Reakcja na ogień:	A1fl
Posiada	Atest higieniczny
Opakowanie 5kg:	EAN: 5906474560055
Opakowanie 25kg:	EAN: 5906474560253
CN	32149000

UWAGI

1. Podłoża silnie chłoneące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL -80.
2. Pielęgnować jak tradycyjny beton.