

ZT-02 CEKOL

Kalkzementputz

- glatte Oberfläche
- gutes Haftvermögen
- leicht zu verarbeiten



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die zu verputzende Oberfläche muss gute Haftung des Mörtels zum Untergrund gewährleisten. Sie muss fest und steif sein und darf ihre Maße nicht verändern. Sie muss auch eben sein, damit die aufgetragene Putzschicht nicht zu dick ausfällt. Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig und fettfrei sein. Farben, lose Sand- und Putzkörner sowie sämtliche Belege, die mit dem Untergrund nicht fest verbunden sind, müssen entfernt werden. Vor der Anbringung der Putzschicht ist der Untergrund, je nach der Saugfähigkeit, mit sauberem Wasser zu befeuchten und es ist eine Unterputzschicht aus CEKOL OC-01 aufzutragen. Die technologische Pause zwischen der Auftragung der Unterputzschicht und der Anbringung der eigentlichen Putzschicht aus CEKOL ZT-02 soll mindestens 24 Stunden betragen.

EINSATZBEREICH

CEKOL ZT-02 wird zur maschinellen Herstellung von traditionellen Putzschichten auf Untergründen aus Ziegeln, Beton, Porenbeton, Blähtonbeton und anderen Mineraluntergründen verwendet. CEKOL ZT-02 kommt im Außen- und Innenbereich sowohl als Oberputz in Wohnräumen, Kellern, Badezimmern und Garagen als auch als Unterputz für den Edelputz zum Einsatz. CEKOL ZT-02 kann auch manuell aufgetragen werden. Schichtdicke 5 ÷ 20 mm.

VERARBEITUNG

Es wird empfohlen, dass die Putzarbeiten erst nach der Setzung, Schrumpfung und Trocknung der Wände durchgeführt werden. Fenster- und Türprofile in Zement- bzw. Kalkzementmörtel setzten. Der Putz wird mechanisch mit Hilfe von Putzmaschinen aufgetragen. Die Wassermenge ist versuchsweise je nach der Art der Putzmaschine und der gewünschten Konsistenz des Putzmörtels zu bestimmen. Im Falle manueller Auftragung ist der Inhalt der Verpackung in kaltes Wasser einzuschütten und gründlich, am besten mit Hilfe eines mechanischen Rührwerks umzurühren. 4,5 - 5 Liter Wasser für 25 kg Trockenpulver verwenden. Frische Putzschichten müssen vor ungünstigen Witterungsbedingungen (starker Wind, Regen, Frost) sowie vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden. CEKOL ZT-02 ist auf den vorbereiteten Untergrund einlagig aufzutragen. Nach dem Abreiben muss der Putz entsprechend gepflegt werden.

EIGENSCHAFTEN

CEKOL ZT-02 ist ein ergiebiges und leicht zu verarbeitendes Produkt. Es ist eine Trockenmischung von Zement sowie entsprechend ausgewählten Zuschlag- und Zusatzstoffen. CEKOL ZT-02 zeichnet sich durch die Leichtigkeit bei der Auftragung und gutes Haftvermögen aus. Nach der Erhärtung ist er frost- und wasserbeständig. Mörteltyp GP CS II W1.

LAGERBEDINGUNGEN

Bitte in trockenen Räumen, in Originalverpackungen aufbewahren.

HINWEISE

1. Während der Auftragung vor direkter Sonneneins

TECHNISCHE DATEN

Erfüllt die Produkteigenschaften nach:	EN 998-1 GP CSII W1
Mischungsverhältnis:	- maschinelle Auftragung - je nach der Art der Putzmaschine - manuelle Auftragung 4,5 bis 5,0 Liter Wasser pro 25 kg Trockenpulver
Verarbeitungszeit:	je nach Untergrundart und Temperatur
Verbrauch:	ca. 1,7 kg/m ² /mm
Mindestschichtdicke:	5 mm
Maximale Schichtdicke:	20 mm
Druckfestigkeit:	> 2 N/mm ²
Haftzug	> 0,3 N/mm ² , FP-b
Kapillare Wasseraufnahme:	c < 0,40 kg/m ² min ^{0,5}
Brandverhalten:	A1
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis + 25°C
Das Produkt besitzt:	Hygiene-Attest
Verpackung 25 kg:	EAN: 5906474020252